

Национальный центр по контролю качества и проверке строительных отделочных материалов

Отчет о проверке

№ 200930607

2-ая из 2-х страниц

Наименование	Деревянное строительство и оснащение «сел, деревень»		Спецификация	
Серийный номер	Тестовый проект	Стандарты (спецификация)	Результаты испытаний	Вывод
1.	Влагосодержание, %	Меньше 2	1,6	Соответствует норме
2.	Твердость, по Роквеллу	Больше 58	70	В норме
3.	Толщина набухания, %	Меньше 1	0,02	В норме
4.	Минимальная длительная прочность, МПа	Больше 20	23	В норме
5.	Статический модуль упругости, МПа	Более 1800	2136	В норме
6.	Power Grip Ак. Винт (аккумуляторный инструмент), N	Доска более 1000 Край доски более 800	1204 929	В норме
7.	Поверхностное сопротивление, г/100 р	Менее 0,08	0,07	В норме
8.	При нагретом состоянии	Отсутствие пузырей, трещин, изъявлений	Соответствует стандартам	В норме
9.	Скорость изменения размеров при нагреве, %	+ - 2,5	-1,8	В норме
10.	Снижение температуры отбойным молотком, разрыв.	Менее 1	0	В норме
11.	Повторные измерения высокой скорости изменения температуры, %	+ - 0,2	-0,1	В норме
12.	Выброс Формальдегида, mg/L	E1: менее 1,5	0,2	В норме